



✓ Die Wandbekleidungen habe ich nach langen überlegen mit (Funder Max Exterior Platten 4/mm) wie sie auch im Fassadenbereich verwendet werden Ausgeführt. Für 4/mm Stärke habe ich mich deshalb entschieden weil sie kompakter sind, und für die Silikonfugen eine größere Fläche an den Kanten ergibt, zusätzlich hab ich an der Rückseite an den Kanten eine Fase gemacht damit das Silikon noch besser haften kann, als wie wenn nur eine gerade Kante wäre. Die Platten habe ich am Rand durchgehend und die übrige Fläche punktweise im Abstand von ca. 20/cm verklebt, der Kleber hat eine Zugkraft von 26,5 Kg. am cm², (ich möchte die Platten nicht mehr entfernen,) denn meine Testverklebungen haben ergeben wenn man 2 verklebte Teile lösen will, sich die Oberfläche bis zur Spanplatte löst. Ich denke so eine große Belastung auf Zug kann nie entstehen, da der Kleber nicht aushärtet sondern elastisch bleibt.

